

UNIO TRANS MOVIL, SLL
Ctra 1413, Km 5,730
VALLDOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
13
Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560

EN 13242:2002+A1:2007
ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES

Mida de las partículas		<i>Denominació (d/D)</i>	32/80 mm
Granulometria		<i>Categoría / Tolerancia</i>	G_{C85-15} / GT_{C20/17,5}
Forma de las partículas (Índex de llenques)		<i>Categoría</i>	F₂₀
Forma de las partículas (coeficient de forma)		<i>Categoría</i>	SI₂₀
Densidad de partículas sólidas	partículas < 4 mm	<i>Valor declarat</i>	
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarat</i>	2,6 (+-0,2)
Neteja	Contingut de fins	<i>Categoría</i>	f₂
	Qualitat dels fins (Equivalent de Sorra)	<i>Categoría</i>	N.A.
Percentatge de partícules triturades	% partícules triturades	<i>Categoría</i>	C_{90/3}
	% partícules arrodonides	<i>Categoría</i>	3%
Resistencia a la fragmentació (Los Ángeles)		<i>Categoría</i>	LA₄₀
Composició	Classificació dels àrids grossos reciclats		Rc₂₀ Rc_ug₄₀ Rb₃₀ Ra₂ Rg₁₀ X₁ FL₅
Contingut químic	Clorurs	<i>Valor declarat</i>	N.A
	Sulfats solubles en aigua	<i>Categoría</i>	SS₁
	Sulfats solubles en àcid	<i>Categoría</i>	AS₂
	Sofre total	<i>cumpleix o no el valor umbral</i>	S_{1,2}
	Contingut de substàncies que alteren la velocitat de fraguat i enduriment del formigó (àcid húmich, flúvic, assaig morter)	<i>cumpleix o no el valor umbral</i>	N.A
Estabilitat de volum	Retracció per secat	<i>cumpleix o no el valor umbral</i>	N.A
Plasticitat		<i>Valor declarat</i>	No plastic
React. àlali-silicat		<i>Valor declarat</i>	N.A
Contingut en materia orgànica	M.O.	<i>Valor declarat</i>	Exempt
	Azul de metileno	<i>Valor declarat</i>	< 3
Absorció d'aigua	partícules < 4 mm	<i>Valor declarat</i>	N.A.
	partícules > 4 mm	<i>Valor declarat</i>	10 (+- 2)
Durabilitat front meteorització: "Sonnenbrand"		<i>Categoría</i>	N.A
Durabilitat front el gel/desgel de l'àrid gros (estabilitat al sulfat de magnesi)		<i>Categoría</i>	N.P.D.

N.P.D.: Prestació No Det./N.A.: No Aplica

GRANULOMETRIA CARACTERISTICA 40/80 (AG-40/80-T-R)							
Garbell (mm)	1,4D=90	D=80	D/1,4=63	#40 mm	d=32	d/2=16	0,063
Mitjana anual	100	99	59	33	7	1	1
Tolerancias	98-100	85-99	25-80	25-80	5a15	0a5	0 a 3

Edición Mercado

Fecha

Codi transportista T-2266

6193-1

10

09/07/2022

Consultar con la empresa la última versión en vigor