

**UNIO TRANS MOVIL, SLL**  
Ctra 1413, Km 5,730  
VALLDOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

**13**  
**Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560**

**EN 13242: 2002+A1:2007**

**ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES**

<b>Mida de las partículas</b>	<i>Denominació (d/D)</i>	<b>0/20 mm</b>	
<b>Granulometria</b>	<i>Categoría / Tolerància</i>	<b>G<sub>A80</sub> / GT<sub>A20</sub></b>	
<b>Índex de llenques</b>	<i>Categoría</i>	<b>N.A.</b>	
<b>Forma de las partículas (coeficient de forma)</b>	<i>Categoría</i>	<b>SI<sub>20</sub></b>	
<b>Percentatge de partículas trituradas</b>	<i>Categoría</i>	<b>C<sub>50/10</sub></b>	
<b>Densidad de partículas sólidas</b>	partículas < 4 mm	<i>Valor declarat</i>	<b>N.A.</b>
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarat</i>	<b>N.A.</b>
<b>Qualitat dels fins</b>	Contingut de fins	<i>Categoría</i>	<b>f<sub>12</sub></b>
	Equivalent de Sorra	<i>Categoría</i>	<b>SE 30</b>
<b>Composició</b>	Classificació dels àrids grossos reciclats		<b>RC<sub>70</sub> RC<sub>ug90</sub> Rb<sub>5</sub> Ra<sub>10</sub> Rg<sub>2</sub> X<sub>1</sub> FL<sub>5</sub></b>

N.P.D: *Prestació No Det./N.A.: No Aplica*

**Edición Marcado**  
**Fecha**

UNIO TRANS MOVIL, S.L.L.  
Codi transportista T-2266  
Codi productor P-56393-1

**3**  
**09/07/2022**

**Consultar con la empresa la última versión en vigor**

**ALTRES PRESTACIONS COM A SÒL ADEQUAT**

<b>Contingut de matèria orgànica</b>	UNE 103.204:1993	% MO	0,95
<b>Assajos químics</b>	Sals solubles s/NLT-114/99	<i>Valor declarat</i>	0,20%
	Sulfats solubles en àcid	<i>Categoría</i>	N.A.
	Contingut guix s/NLT-115/99	<i>Valor declarat</i>	N.A.
<b>Colapse en sòl</b>	s/NLT 254/99	<i>Índex de colapse</i>	0,06%
<b>Inflament lliure</b>	s/UNE 103601:1996	<i>Valor declarat</i>	0,04%
<b>Límites de Atterberg</b>	s/UNE 103103 y UNE 103104	<i>Valor declarat</i>	LL<40 + IP>4
<b>Pròctor modificat</b>	s/UNE 103501:1994	<i>Densitat màxima</i>	2,00
		<i>Humitat òptima</i>	12,5%
<b>Índex C.B.R.</b>	s/UNE 103502:1995	100%	113
		98%	86
		95%	49

**GRANULOMETRIA CARACTERÍSTICA 0/20 (AC-0/20-T-R)**

Garbell (mm)	2D=40	1,4D=32	D=20	D/1,4=14	D/2=10	4	2	0,5	0,25	0,125	0,063
Mitjana anual	100	100	99	92	79	58	46	25	18	13	10
Toleràncies	NR	NR	89 a 100	NR	69 a 89	NR	NR	NR	NR	NR	7 a 13