

<b>UNIO TRANS MOVIL, SLL</b> Ctra 1413, Km 5,730 VALLDOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 13 Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560			
<b>EN 13242:2002+A1:2007</b> <b>ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES</b>			
Mida de las partículas	Denominació (d/D)	0/20 mm	
Granulometria	Categoria / Tolerància	G <sub>A80</sub> / GT <sub>A20</sub>	
Índex de llenques	Categoria	N.A.	
Forma de les partícules (coeficient de forma)	Categoria	SI <sub>20</sub>	
Percentatge de partícules triturades	Categoria	C <sub>50/10</sub>	
Densidad de partícules sòlides	partícules < 4 mm	Valor declarat	N.A.
	partícules > 4 mm	Valor declarat	N.A.
Qualitat dels fins	Contingut de fins	Categoria	f <sub>12</sub>
	Equivalent de Sorra	Categoria	SE 30
Composició	Classificació dels àrids grossos reciclats	RC <sub>70</sub> Rcu <sub>90</sub> Rb <sub>5</sub> - Ra <sub>5</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>2</sub> - FL <sub>5</sub> -	
N.P.D: Prestació No Det./N.A.: No Aplica			
Edición Mercado			4
Fecha			07/07/2023
Consultar con la empresa la última versión en vigor			

ALTRES PRESTACIONS COM A SÒL A DEQUAT			
Contingut de matèria orgànica	UNE 103.204:1993	% MO	0,95
Assajos químics	Sals solubles s/NLT-114/99	Valor declarat	0,20%
	Sulfats solubles en àcid	Categoria	N.A.
	Contingut guix s/NLT-115/99	Valor declarat	N.A.
Colapse en sòl	s/NLT 254/99	Índex de colapse	0,06%
Inflament lliure	s/UNE 103601:1996	Valor declarat	0,04%
Límites de Atterberg	s/UNE 103103 y UNE 103104	Valor declarat	LL<40 + IP>4
Pròctor modificat	s/UNE 103501:1994	Densitat màxima	2,00
		Humitat òptima	12,5%
Índex C.B.R.	s/UNE 103502:1995	100%	113
		98%	86
		95%	49

GRANULOMETRIA CARACTERÍSTICA 0/20 (AC-0/20-T-R)											
Garbell (mm)	2D=40	1,4D=32	D=20	D/1,4=14	D/2=10	4	2	0,5	0,25	0,125	0,063
Mitjana anual	100	100	99	92	79	58	46	25	18	13	10
Toleràncies	NR	NR	89 a 100	NR	69 a 89	NR	NR	NR	NR	NR	7 a 13

