

<b>UNIO TRANS MOVIL, SLL</b> Ctra 1413, Km 5,730 VALLDOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona) <b>13</b> Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560			
<b>EN 13242:2002+A1:2007</b> <b>ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES</b>			
Mida de las partículas	Denominació (d/D)	0/32 mm	
Granulometria	Categoría / Tolerància	G <sub>A85</sub> / GT <sub>A10</sub>	
Forma de les partícules (Índex de llenques)	Categoría	F <sub>20</sub>	
Forma de les partícules (coeficient de forma)	Categoría	SI <sub>20</sub>	
Densidad de partículas sólidas	partículas < 4 mm	Valor declarat	2,6 (+-0,2)
	partículas > 4 mm	Valor declarat	2,5 (+-0,2)
Neteja	Contingut de fins	Categoría	f <sub>9</sub>
	Qualitat dels fins (Equivalente de Sorra)	Categoría	SE <sub>30</sub>
Percentatge de partícules triturades	% partícules triturades	Categoría	C <sub>90/3</sub>
	% partícules arrodonides	Categoría	3%
Resistencia a la fragmentació (Los Ángeles)	Categoría	LA <sub>35</sub>	
Composició	Classificació dels àrids grossos reciclats	Rc <sub>70</sub> Rcug <sub>90</sub> Rb <sub>5</sub> - Ra <sub>5</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>1</sub> - FL <sub>5</sub> -	
Contingut químic	Clorurs	Valor declarat	NA
	Sulfats solubles en agua	Categoría	SS <sub>0,8</sub>
	Sulfats solubles en àcid	Categoría	AS <sub>0,8</sub>
	Sofre total	cumpleix o no el valor umbral	S1
	Contingut de substàncies que alteren la velocitat de fraguat i enduriment del formigó (àcid húmich, flúvic, assaig morter)	cumpleix o no el valor umbral	No presenta coloración
Estabilitat de volum	Retracció per secat	cumpleix o no el valor umbral	NA
Plasticitat		Valor declarat	No plastico
React. àlali-silicat		Valor declarat	NA
Contingut en materia orgànica	M.O.	Valor declarat	EXEMPT
	Azul de metileno	Valor declarat	< 2
Absorció d'aigua	partículas < 4 mm	Valor declarat	3,0 (+- 2)
	partículas > 4 mm	Valor declarat	5,1 (+- 2)
Durabilitat front meteorització: "Sonnenbrand"		Categoría	NA
Durabilitat front el gel/desgel de l'àrid gros (estabilitat al sulfat de magnesi)		Categoría	N.P.D.


N.P.D.: Prestació No Det./N.A.: No Aplica

GRANULOMETRIA CARACTERÍSTICA 0/32 (AC-0/32-T-R)									
Garbell (mm)	2D=63	1,4D=40	D=32	D/1,4=20	D/2=16	8	4	0,25	0,063
Mitjana anual	100	100	98	86	84	55	35	12	8
Toleràncies	100	99-100	85 a 99	NR	75 a 95	NR	NR	NR	5 a 11

Edición Marcado

Fecha

Consultar con la empresa la última versión en vigor



11

07/07/2023